

**Поризовані керамічні блоки КЕРАМКОМФОРТ™**

ПРАЙС-ЛИСТ



Ціна (EXW) за 1 блок, грн. з ПДВ  
**4.85**

Технічні характеристики згідно ТУ У В.2.7-26.4-00294349-137:2006

Параметри	Одиниця вимірювання	Керамічний блок 2 NF
Межа міцності на стиск	кгс/см <sup>2</sup>	100 - 150
Водопоглинання	%	15 - 24
Морозостійкість	цикли	25
Середня густина	кг/м <sup>3</sup>	850 - 1100
Теплопровідність	Вт/(м·К)	до 0,27
Опір теплопередачі кладки **	м <sup>2</sup> К/Вт	0.45
Порожність	%	45
Маса виробу	кг	3,9 - 4,1
Габаритні розміри блока (ширина/довжина/висота)	мм	120x250x138
Кількість виробів на піддоні	шт.	256
Кількість виробів на м <sup>2</sup> (кладка в пів цегли)	шт.	29
Кількість виробів на м <sup>3</sup>	шт.	242
Габаритні розміри упаковки	мм	1000x1000x1000
Еквівалент умовної цегли	шт./блок	2.12

\*\* - товщина стіни без облицювального шару дорівнює ширині блоку, за умов використання теплоізоляційного розчину  $\lambda=0,2\text{Вт/(м}\cdot\text{К)}$

Адреса офіса: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна 15, оф.10

тел.: +38 (044) 227-57-71, моб. (068) 88-33-966 моб(099)179-22-77

\*Адреса заводу-виробника: "Філія ЗАТ з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка" у с. Озера".  
07834, Київська обл., Бородянський р-н, с. Озера, вул. Партизанська, 71

<http://vendor-stroy.com.ua/>

Технічні характеристики згідно ТУ У В.2.7-26.4-00294349-137:2006

ПАРАМЕТРИ	Одиниця вимірювання	Керамічний блок
		2NF
Мережа міцності на стиск	МПа	7,5-15
Водопоглинання	%	15-24
Морозостійкість	цикли	25
Середня густина	кг/м <sup>3</sup>	850 - 1100
Теплопровідність	Вт/(м·К)	до 0,27
Опір теплопередачі кладки *	м <sup>2</sup> ·К/Вт	0.45
Порожнистість	%	45
Маса виробу	кг	до 3,7
Габаритні розміри (ширина/довжина/висота)	мм	120x250x138
Кількість виробів на піддоні	шт.	256
Кількість виробів на м <sup>2</sup> (кладка в пів цегли)	шт.	62
Кількість виробів на м <sup>3</sup>	шт.	242
Габаритні розміри упаковки	м	1,00x1,00x1,00

\*-товщина стіни без облицювального шару дорівнює ширині блоку, за умов використ: